



Требования к образцам, предоставляемым для испытаний на соответствие ГОСТ 9.401

Образцами для испытаний являются окрашенные пластины размером 150x70 мм. Материал для пластин выбирают в соответствии с предполагаемым материалом изделий. Толщина неокрашенной пластины - 0,8-1,2 мм.

Допускается применять пластины из листовой стали по [ГОСТ 16523](#) марок 08кп, 08пс ([ГОСТ 1050](#)), 08Ю ([ГОСТ 9045](#)) или другие материалы в соответствии с требованиями НТД на лакокрасочные материалы, а также детали и сборочные единицы, изготовленные с учетом формы, особенностей и размера изделий (со сварными швами, неразъемными соединениями и другие) минимальным размером 40x60 мм.

Для проведения испытаний изготавливают по одной и той же технологии не менее трех образцов и один контрольный.

Общее количество образцов устанавливают в зависимости от продолжительности испытаний, числа промежуточных съёмов, количества образцов, снимаемых с испытаний.

Для испытаний по методам А и Б контрольный образец не изготавливают.